

[FICHE COMPLÈTE](#)  
sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

REVÊTEMENTS DE SOL

# Marmoleum decibel



## Description

L'offre linoléum acoustique la plus large du marché.

Marmoleum affiche désormais des performances acoustiques/poinçonnement bien supérieures aux produits linoleum du marché !

Marmoleum decibel, linoléum acoustique en lés, présente une excellente isolation acoustique de 19 dB et dispose d'un Avis Technique.

Coloris disponibles



## Caractéristiques techniques

<b>Conductivité thermique</b>	0,17 W/(m.K), convient au plancher chauffant	
<b>Épaisseur</b>	3,50 mm	
<b>Poinçonnement rémanent</b>	<0,20 mm	
<b>Longueur</b>	environ 29–32 m	
<b>Largeur</b>	2 m	
<b>Masse surfacique</b>	3 100 (+/- 10 %) g/m <sup>2</sup>	
<b>Garantie en année</b>	10 ans	Peut obtenir une extension jusqu'à 6 ans supplémentaires
<b>UPEC (Usure U)</b>	U4	
<b>UPEC (poinçonnement P)</b>	P3	
<b>UPEC (eau et humidité E)</b>	E1	
<b>UPEC (tenue aux agents chimique C)</b>	C2	
<b>Glissance des sols pieds chaussés</b>	PC6 (R9)	
<b>Réaction au feu</b>	Cfl-s1	
<b>Réaction au feu (Euroclasses)</b>	C fl-s1	
<b>Réduction du niveau de bruits de chocs</b>	19 dB	

## Autres caractéristiques

<b>Matière du produit</b>	Fibres végétales
<b>Couleur du produit</b>	Bleu
<b>ACV statique</b>	17,33 kgCO2 éq./m2
<b>Durée de vie de référence</b>	50
<b>Type de bâtiment</b>	Santé
<b>Contient du recyclé</b>	Oui
<b>Contient du biosourcé</b>	Oui
<b>Pourcentage de matériaux biosourcés</b>	64 %
<b>Pourcentage de matériaux recyclés</b>	46 %

## Documentations

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

 [Fiche produit](#)

 [Tableau technique](#)

 [Digital Book Marmoleum decibel](#)

 [Avis technique](#)

 [FDES](#)

 [PV feu](#)

 [Notice d'entretien](#)

 [Nettoyage et entretien](#)

## Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

 [Mise en oeuvre Lino](#)

 [Mise en oeuvre Soudure](#)